

Клей контактный красный WAKOL

Контактный клей WAKOL INTERCOLL L 1421 для нанесения распылением, имеет хорошую начальную прочность и хорошую теплостойкость. Клей дает прочный и эластичный шов.

Для склеивания облицовочных материалов, кожи, дерева, HDF, HPL, строительного картона, ткани, полиуретановой пены, а также других, устойчивых к растворителям и не содержащих пластификаторов изделий.

Клей INTERCOLL L 1421 следует нанести на обе поверхности с помощью пульверизатора. После нанесения это красный контактный клей для пластика следует выдержать на открытом воздухе положенное время. Данное время зависит от толщины клеевого слоя, основы и условий в рабочем помещении. Наилучшее время для склейки наступает, как только пленка поверх клеевого слоя перестает быть влажной, но остается липкой. Поверхности должны быть состыкованы точно, так как последующие сдвиги невозможны. Детали следует совместить и спрессовать. Начальная прочность склеивания достаточна для дальнейшей обработки изделия. Окончательная прочность достигается через 48 часов.

Во время использования продукта температура основ, цеха и клея должна быть в пределах +15°C и +25°C.

Технические характеристики:

Вязкость (по Брукфильду):	200 мПа*с
---------------------------	-----------

Плотность:	около 0,83 г/мл
------------	-----------------

Расход клея:	150 - 200 г/м ²
--------------	----------------------------

Сухой остаток:	около 18%
----------------	-----------

Способ нанесения:	распыление
-------------------	------------

Размер форсунок:	1,5 - 2,5 мм
------------------	--------------

Давление:	2-4 бар
-----------	---------
